

# A-750 Chapisco

Adesivo acrílico para chapisco e argamassa



## Apresentação do produto

Adesivo acrílico para chapisco e argamassa, compatível com o cimento, capaz de aumentar com muita eficiência a aderência às superfícies. Promove aderência inclusive em superfícies metálicas e EPS.

## Linha de produto

Adesivo para chapisco e argamassa

## Matéria-prima básica

Resina acrílica em emulsão aquosa

## Cor

Branco leitoso

## USO E APLICAÇÕES

| APLICAÇÃO                                                                                                                                                                    | BASE / SUPERFÍCIE                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Chapisco convencional                                                                                                                                                        | Base para gesso, cerâmica e alvenaria em geral |
| Chapisco em superfície metálica                                                                                                                                              | Base para gesso, cerâmica e alvenaria em geral |
| Chapisco rolado                                                                                                                                                              | Base para gesso, cerâmica e alvenaria em geral |
| Argamassa                                                                                                                                                                    | Regularização e revestimento                   |
| Estucagem - Deverá ser feita para corrigir possíveis falhas quando deformar as paredes em concreto armado. Consiste na aplicação de uma camada fina de argamassa polimerica. | Paredes de vigas de concreto armado            |
| Chapisco para ponte de aderência                                                                                                                                             | Chapisco para pontes de aderência              |

## Base química

Resinato de Sódio

## Densidade

1,05 g/cm<sup>3</sup>

## Rendimento

Aproximadamente 5 m<sup>2</sup>/litro.

## Embalagem

O Aditive A-750 Chapisco é oferecido em:

- Pote de 1 Kg
- Galão de 3,6Kg
- Balde de 18 Kg
- Bombona de 25 Kg
- Bombona de 50 Kg
- Bombona de 200 Kg

# A-750 Chapisco

Adesivo acrílico para chapisco e argamassa

## PROPRIEDADES

| PROPRIEDADES                        | BAIXO | MÉDIO | ALTO |
|-------------------------------------|-------|-------|------|
| Plasticidade                        |       |       | ✓    |
| Aderência da argamassa ao substrato |       |       | ✓    |
| Impermeabilidade da argamassa       |       |       | ✓    |
| Retração após secagem               | ✓     |       |      |

## VANTAGENS E DESEMPENHO

|                                                                                     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Baixo custo por m <sup>2</sup>                                                      | ✓ |
| Melhor trabalhabilidade com maior produtividade para o aplicador                    | ✓ |
| Maior resistência à alcalinidade do cimento, aumentando a durabilidade da argamassa | ✓ |
| Redução dos tradicionais respingos durante a aplicação do chapisco                  | ✓ |

# A-750 Chapisco

Adesivo acrílico para chapisco e argamassa

## Detalhes da aplicação

|                                         | MISTURA "A"<br>SOLUÇÃO "B"              | TRAÇO            | PREPARO / APLICAÇÃO                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHAPISCO CONVENCIONAL                   | CIMENTO/AREIA<br>SOLUÇÃO: A-750/ÁGUA    | (1:3)<br>(1:2)   | Amolentar a mistura A com a solução B até atingir o ponto de chapisco com colher. Durante a aplicação do chapisco, se necessário, amolentar novamente com a solução B.                                                            |
| CHAPISCO ROLADO (COM CIMENTO/AREIA)     | CIMENTO/AREIA<br>SOLUÇÃO: A-750/ÁGUA    | (1:1)<br>(1:2)   | Amolentar a mistura A com a solução B até atingir o ponto de aplicação. Durante a aplicação do chapisco, se necessário, amolentar novamente com a solução B. Aplicação com rolo de lã de carneiro.                                |
| CHAPISCO ROLADO (COM CIMENTICOLA)       | CIMENTICOLA PURO<br>SOLUÇÃO: A-750/ÁGUA | (1:2)            | Amolentar a mistura A com a solução B até atingir o ponto de aplicação. Durante a aplicação do chapisco, se necessário, amolentar novamente com a solução B. Aplicação com rolo de lã de carneiro.                                |
| CHAPISCO EM SUPERFÍCIES                 | CIMENTO/AREIA<br>SOLUÇÃO: SOMENTE A-750 | (1:1)            | Amolentar a mistura A com a solução B até atingir o ponto de chapisco com colher. Durante a aplicação do chapisco, se necessário, amolentar novamente com a solução B.                                                            |
| ARGAMASSA                               | TRAÇO USUAL<br>SOLUÇÃO: A-750/ÁGUA      | (1:2)            | Amolentar o traço usual com a solução B até atingir o ponto de aplicação. Durante a aplicação do chapisco, se necessário, amolentar novamente com a solução B.                                                                    |
| ESTUCAGEM                               | CIMENTO/AREIA<br>SOLUÇÃO: A-750/ÁGUA    | (1:2)<br>(1:2)   | Amolentar a mistura A com a solução B até atingir o ponto de aplicação. Durante a aplicação do chapisco, se necessário, amolentar novamente com a solução B.                                                                      |
| PONTES DE ADERÊNCIA (COM CIMENTO/AREIA) | CIMENTO/AREIA<br>SOLUÇÃO: A-750/ÁGUA    | (1:1)<br>(1:1,5) | Amolentar a mistura A com a solução B até atingir o ponto de aplicação. (Pasta umida/calda). Com vassourão, espalhar a pasta sobre a superfície antiga, logo após, com a calda ainda úmida, espalhar a argamassa de regularização |
| PONTES DE ADERÊNCIA (COM CIMENTO)       | CIMENTO<br>SOLUÇÃO: A-750/ÁGUA          | (1:1,5)          | Amolentar a mistura A com a solução B até atingir o ponto de aplicação. (Pasta umida/calda). Com vassourão, espalhar a pasta sobre a superfície antiga, logo após, com a calda ainda úmida, espalhar a argamassa de regularização |

### Propriedades dos traços (mistura A e mistura B)

- Resistência a tração na flexão 28 dias - 3,78 Mpa
- Resistência a compressão 28 dias - 11,40 Mpa
- Resistência potencial de aderência a tração - 0,90 Mpa

### Ferramentas para aplicação:

Rolo de lã de carneiro  
Colher de pedreiro

### Condições e limitações de aplicação

Aconselha-se sempre a realização de ensaios preliminares, nas mesmas condições da obra, para se determinar a dosagem ideal do produto e a sua compatibilidade com o cimento a ser usado.

Antes de executar o revestimento, verificar se a superfície está porosa, isenta de pó ou de oleosidade.



# A-750 Chapisco

Adesivo acrílico para chapisco e argamassa

## EMPILHAMENTO MÁXIMO

- Galão de 3,6 Kg - Empilhamento Máximo 5
- Bombona de 25 Kg - Empilhamento Máximo 2 sobre Pallets
- Bombona de 50 Kg - Empilhamento Máximo 1
- Bombona de 200 Kg - Empilhamento Máximo 1

## Condições de estocagem

- Manter a embalagem fechada, em local ventilado, provido de contenção e não exposto ao sol.

## SEGURANÇA

Apresenta baixo risco à saúde, porém evitar contato excessivo com a pele.

Em caso de contato com os olhos, lavar em água corrente.

Usar luvas de pvc ou látex.

Usar óculos de segurança.

Em caso de ingestão, provocar vômito, tomar bastante água e procurar um médico.

## Descarte ecologicamente adequado

Contatar o órgão ambiental local, no caso de vazamento ou contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos.

Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação ambiental vigente. Evitar que o produto atinja bueiros e cursos de água.

## DADOS DA EMPRESA

Aditive Indústria e Comércio de Produtos para Construção Civil Ltda

CNPJ 31.774.395/0001-03

Endereço: Rua Vereador Octávio Nascimento Monteiro, 37

Bairro: Polo Industrial José Pires de Castro - Guaratinguetá/SP

CEP: 12522-150

Fone: (12) 3126-5566

Site: [www.aditivesuaobra.com.br](http://www.aditivesuaobra.com.br)

Responsável Químico: Edson Paulino de Oliveira / CRQ: 04.492257

