A-750®

Adesivo acrílico para chapisco e argamassa

Apresentação do produto

Adesivo acrílico para chapisco e argamassa, compatível com o cimento, capaz de aumentar com muita eficiência a aderência às superfícies. Promove aderência inclusive em superfícies metálicas e EPS.

Linha de produto

Adesivo para chapisco e argamassa

Matéria - prima básica

Resina acrílica em emulsão aquosa

Cor

Branco leitoso

USO E APLICAÇÕES

APLICAÇÃO	BASE / SUPERFÍCIE
Chapisco convencional	Base para gesso, cerâmica e alvenaria em geral
Chapisco em superfície metálica	Base para gesso, cerâmica e alvenaria em geral
Chapisco rolado	Base para gesso, cerâmica e alvenaria em geral
Argamassa	Regularização e revestimento
Estucagem - Deverá ser feita para corrigir possíveis falhas quando desformar as paredes em concreto armado. Consiste na aplicação de uma camada fina de argamassa polimerica.	Paredes de vigas de concreto armado
Chapisco para ponte de aderência	Chapisco para pontes de aderência

Base química

Resinato de Sódio

Densidade

1,05 g/cm³

Rendimento

Aproximadamente 5 m²/litro.

Embalagem

Pote de 1 Kg
Galão de 3,6Kg
Balde de 18 Kg
Bombona plástica de 25 Kg
Bombona plástica de 50 Kg
Tambor de 200 Kg

A-750®

Adesivo acrílico para chapisco e argamassa

PROPRIEDADES

PROPRIEDADES	BAIXO	MÉDIO	ALTO
Plasticidade			✓
Aderência da argamassa ao substrato			✓
Impermeabilidade da argamassa			✓
Retração após secagem	✓		

VANTAGENS E DESEMPENHO

Baixo custo por m^2	✓
Melhor trabalhabilidade com maior produtividade para o aplicador	✓
Maior resistência à alcalinidade do cimento, aumentando a durabilidade da argamassa	✓
Redução dos tradicionais respingos durante a aplicação do chapisco	✓

A-750®

Adesivo acrílico para chapisco e argamassa

Detalhes da aplicação

	MISTURA "A" SOLUÇÃO "B"	TRAÇO	PREPARO / APLICAÇÃO
CHAPISCO CONVENCIONAL	CIMENTO/AREIA SOLUÇÃO: A-750/ÁGUA	(1:3) (1:2)	Amolentar a mistura A com a solução B até atingir o ponto de chapisco com colher. Durante a aplicação do chapisco, se necessário, amolentar novamente com a solução B.
CHAPISCO ROLADO (COM CIMENTO/AREIA)	CIMENTO/AREIA SOLUÇÃO: A-750/ÁGUA	(1:1) (1:2)	Amolentar a mistura A com a solução B até atingir o ponto de aplicação. Durante a aplicação do chapisco, se necessário, amolentar novamente com a solução B. Aplicação de rolo de lã de carneiro.
CHAPISCO ROLADO (COM CIMENTICOLA)	CIMENTICOLA PURO SOLUÇÃO: A-750/ÁGUA	(1:2)	Amolentar a mistura A com a solução B até atingir o ponto de aplicação. Durante a aplicação do chapisco, se necessário, amolentar novamente com a solução B. Aplicação de rolo de lã de carneiro.
CHAPISCO EM SUPERFÍCIES	CIMENTO/AREIA SOLUÇÃO: SOMENTE A-750	(1:1)	Amolentar a mistura A com a solução B até atingir o ponto de chapisco com colher. Durante a aplicação do chapisco, se necessário, amolentar novamente com a solução B.
ARGAMASSA	TRAÇO USUAL SOLUÇÃO: A-750/ÁGUA	(1:2)	Amolentar o traço usual com a solução B até atingir o ponto de aplicação. Durante a aplicação do chapisco, se necessário, amolentar novamente com a solução B.
ESTUCAGEM	CIMENTO/AREIA SOLUÇÃO: A-750/ÁGUA	(1:2) (1:2)	Amolentar a mistura A com a solução B até atingir o ponto de chapisco com colher. Durante a aplicação do chapisco, se necessário, amolentar novamente com a solução B.
PONTES DE ADERÊNCIA (COM CIMENTO/AREIA)	CIMENTO/AREIA SOLUÇÃO: A-750/ÁGUA	(1:1) (1:1,5)	Amolentar a mistura A com a solução B até atingir o ponto de aplicação. (Pasta úmida/calda). Com vassourão, espalhar a pasta sobre a superfície antiga, logo após, com a calda ainda úmida, espalhar a argamassa de regularização
PONTES DE ADERÊNCIA (COM CIMENTO)	CIMENTO SOLUÇÃO: A-750/ÁGUA	(1:1,5)	Amolentar a mistura A com a solução B até atingir o ponto de aplicação. (Pasta úmida/calda). Com vassourão, espalhar a pasta sobre a superfície antiga, logo após, com a calda ainda úmida, espalhar a argamassa de regularização

Propriedades dos traços (mistura A e mistura B)

- Resistência a tração na flexão 28 dias - 3,78 Mpa
- Resistência a compressão 28 dias - 11,40 Mpa
- Resistência potencial de aderência a tração - 0,90 Mpa

Ferramentas para aplicação:

Rolo de lã de carneiro Colher de pedreito

Condições e limitações de aplicação

Aconselha-se sempre a realização de ensaios preliminares, nas mesmas condições da obra, para se determinar a dosagem ideal do produto e a sua compatibilidade com o cimento a ser usado. Antes de executar o revestimento, verificar se a superfície está porosa, isenta de pó ou de oleosidade.

A-750®

Adesivo acrílico para chapisco e argamassa

EMPILHAMENTO MÁXIMO

- Galão de 3,6 Kg - Empilhamento Máximo 5
- Bombona de 25 Kg - Empilhamento Máximo 2 sobre Pallets
- Bombona de 50 Kg - Empilhamento Máximo 1
- Tambor de 200 Kg - Empilhamento Máximo 1

Condições de estocagem

- Manter a embalagem fechada, em local ventilado, provido de contenção e não exposto ao sol.

SEGURANÇA

Apresenta baixo risco à saúde, porém evitar contato excessivo com a pele.	Em caso de contato com os olhos, lavar em água corrente.	Usar luvas de pvc ou látex.	Usar óculos de segurança.	Em caso de ingestão, provocar vômito, tomar bastante água e procurar um médico.

Descarte ecologicamente adequado

Contatar o órgão ambiental local, no caso de vazamento ou contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos. Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação ambiental vigente. Evitar que o produto atinja bueiros e cursos de água.

DADOS DA EMPRESA

Aditive Indústria e Comércio de Produtos para Construção Civil Ltda CNPJ 31.774.395/0001-03
Endereço: Rua Vereador Octávio Nascimento Monteiro, 37
Bairro: Polo Industrial José Pires de Castro - Guaratinguetá/SP CEP: 12522-150
Fone: (12) 3126-5566
Site: www.aditivesuaobra.com.br
Responsável Químico: Ricardo Alexandre de Moura / CRQ: 044120202