

IziMassa[®]

Massa Mineral

Argamassa de revestimento mineral decorativa

Apresentação do produto

Argamassa mineral decorativa aplicada em camada única ou multicamadas, usada como revestimento final em paredes internas e externas, aplicada diretamente sobre concreto ou reboco.

Substitui texturas.



Composição

Cimento Portland, agregados minerais selecionados e aditivos não tóxicos.

Armazenamento

Guarde em local seco e arejado, sobre estrado de madeira, Pilhas de até 1,5m de altura.

Validade

9 meses

Características

Cor: Branco/Cinza - Não descarta pintura

Aspécto: Pó

USO E APLICAÇÕES

Substitui gesso, massa corrida, massa acrílica	✓
Regulariza a superfície	✓
Uso interno, externo e áreas úmidas	✓
Pode ser aplicado diretamente sobre o reboco, paredes de concreto e cartonado.	✓

Acabamento

Liso: passado na desempenadeira e lixado

Texturado: Chapiscado, Travertino, Raspado e Raspado Alisado

Embalagem

Saco de 20kg

Balde 14kg

IziMassa[®]

Massa Mineral

Argamassa de revestimento mineral decorativa

VANTAGENS E DESEMPENHO

Dispensa o uso da seladora	✓
Dispensa o uso do fundo preparador	✓
Uso interno e externo	✓
Fácil de aplicar e de lixar	✓
Secagem rápida	✓
Antecipa aplicação de pintura	✓
Cobre defeito de base (bicheira)	✓

PROPRIEDADES

Resistência à fissuração	Alta
Facilidade de lixamento	Alta
Retração	Baixa
Resistência à variações climáticas	Alta
Possui alta resistência e aderência (atende a norma NBR 13528/2005)	Alta

DADOS TÉCNICOS

Proporção da mistura	38% de água	7,6 litros para cada saco de 20 kg
Faixa de variação	4% ±	Dependendo da aplicação
Tempo de aplicação	máximo 150 minutos	25 °C + - 3 graus
Número de demãos	2 a 4 demãos	Dependendo do substrato
Resistência e aderência	Atende a norma, aderência potencial acima de 0,5 Mpa.	NBR 13528/2005
Rendimento teórico	1,2 a 1,5 kg/m ² /mm de espessura	---
Consumo	Saco 20 kg - rende de 12 m ² a 17 m ² Balde 14kg - rende entre 8 e 12m ²	Com 1 mm de espessura
Temperatura de aplicação	5 à 30 °C	Sempre umedecer a base
Absorção por capilaridade	Entre 4 e 6 %	---
Secagem	24 horas após a aplicação	---

PREPARO DO SUBTRATO

O substrato para aplicação do IziMassa deve estar em conformidade com as normas NBR 13753, NBR 13754 e NBR 13755:

- Concreto (paredes de concreto) com mais de 28 dias de cura
- Superfícies rebocadas com mais de 28 dias de cura

A base para aplicação do IziMassa Massa Mineral deve estar perfeitamente curada, limpa, sem partes soltas ou desagregadas e isenta de resíduos que possam prejudicar a aderência do produto.

IziMassa®

Massa Mineral

Argamassa de revestimento mineral decorativa

O substrato deve estar sem tinta, sujeira, partículas soltas e isento de desmoldante. Se houver fissura, deve ser tratada com **Trincas & Fissuras*** antes da aplicação do IziMassa Massa Mineral.

O preparo do substrato é extremamente importante para evitar futuros danos na aplicação. Portanto, recomenda-se seguir as orientações.

Caso haja partículas soltas, recomenda-se a utilização do Adesivo A-750 da Aditive Sua Obra como aglutinador de partículas.

PREPARO DO PRODUTO

Utilize um balde limpo para a mistura, adicione a quantidade de água indicada de 7,6 litros para cada 20 kg de IziMassa Massa Mineral (de 38% ± 4% para cada saco de IziMassa Massa Mineral), em seguida adicione o produto (adicione primeiro a água, depois o produto).

Misture mecanicamente por no mínimo 3 minutos ou manualmente por no mínimo 5 minutos, até atingir uma mistura homogênea. Utilize um misturador de baixa rotação para obter uma mistura homogênea e pastosa sem presença de grumos.

Observação:

Depois de pronto, não adicionar mais água: após repouso de 10 minutos, basta remisturar antes do uso.

Deve ser utilizado em no máximo 2 horas e 30 minutos após o início da mistura.

APLICAÇÃO

Antes de iniciar a aplicação do IziMassa Massa Mineral, umedeça a superfície onde o produto será aplicado, essa etapa é fundamental para garantir a velocidade de secagem do produto e contribuir para garantir a aderência do IziMassa Massa Mineral ao substrato.

Com auxílio de uma desempenadeira, aplicar o IziMassa Massa Mineral na espessura desejada, dependendo do substrato, retire o excesso com a desempenadeira.

Com o IziMassa Massa Mineral ainda fresco, aplique o acabamento desejado que poderá ser com rolo cabelo de anjo, chapisco, travertino ou raspado e alisado.

Se houver necessidade repita o procedimento acima para as camadas subsequentes (**não umedecer as camadas subsequentes**) até o ponto de acabamento.

OBSERVAÇÕES:

- Nunca utilize água além do recomendado. Use somente a quantidade de água indicada na ficha técnica.

IziMassa® Massa Mineral

Argamassa de revestimento mineral decorativa

OBSERVAÇÕES

- *Sobre o selante Trincas & Fissuras , para evitar alterações de tonalidade aplicar fundo preparador antes do IziMassa Massa Mineral.
- *Em dias chuvosos, mantenha a área aplicada devidamente coberta para impedir contato com a chuva nas primeiras 24 horas.

SEGURANÇA

Evitar contato direto com a pele

Utilizar equipamento de proteção

Usar luvas de borracha

Usar óculos de segurança e máscara de pó

Se houver exposição à pele ou olhos, lave rapidamente com água

DESCARTE ECOLOGICAMENTE ADEQUADO

Contatar o órgão ambiental local, no caso de vazamento ou contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos. Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação ambiental vigente. Evitar que o produto atinja bueiros e cursos d'água.

PRECAUÇÕES

Evite contato direto com a pele, utilizar equipamentos de proteção, óculos, luvas de borracha e máscara contra pó. O IziMassa Massa Mineral pode causar irritação, lesões na pele e olhos, se houver exposição lave rapidamente com água.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 13753
- NBR 13754
- NBR 13755
- NBR 13291-1 / 2023

IziMassa[®]

Massa Mineral

Argamassa de revestimento mineral decorativa

ARMAZENAMENTO

Armazene em local seco e bem ventilado, sobre estrado de madeira, em pilhas de até 1,5 m de altura, evitando contato com a umidade para prevenir o empedramento.

DADOS DA EMPRESA

Aditive Indústria e Comércio de Produtos para Construção Civil Ltda

CNPJ 31.774.395/0001-03

Endereço: Rua Vereador Octávio Nascimento Monteiro, 37

Bairro: Polo Industrial José Pires de Castro - Guaratinguetá/SP

CEP: 12522-150

Fone: (12) 3126-5566

Site: www.aditivesuaobra.com.br

Responsável Químico: Ricardo Alexandre de Moura / CRQ: 044120202