

IziMassa^{RT}

Reboco Técnico

Argamassa de revestimento mineral decorativa

Apresentação do produto

Argamassa mineral decorativa aplicada em camada única ou multicamadas, substitui chapisco, reboco, massa acrílica e gesso, usada como revestimento final em paredes e fachadas internas e externas, argamassa regularizadora de bases, pode ser aplicada diretamente sobre a alvenaria em uma camada inicial de 5 mm de espessura.



Composição

Composição: Cimento Portland, agregados minerais e aditivos não tóxicos.

Características

Aspecto - Pó

Cor - Branco/Cinza - Não descarta pintura

Acabamento

Liso: passado na desempenadeira e lixado

Texturado: Chapiscado, Travertino,

Raspado e Raspado Alisado

Uso e Aplicação

Alvenaria de bloco cerâmico	✓
Alvenaria de blocos de concreto	✓
Reboco e concreto áreas internas e externas	✓
Estucagem de paredes de concreto	✓

Validade

9 meses

Embalagem

Saco 20Kg

IziMassa^{RT}[®]

Reboco Técnico

Argamassa de revestimento mineral decorativa

VANTAGENS E DESEMPENHO

Pronto para uso	✓
Dispensa fase do chapisco e reboco	✓
Secagem rápida	✓
Fácil de aplicar	✓
Alta resistência inicial - primeiras 24hs	✓
Após lixamento a parede estará pronta para receber pintura	✓
Fácil lixamento	✓
Dispensa massa corrida, acrílica e gesso	✓
Elimina etapas construtivas, trazendo mais rapidez e melhor custo para obra	✓

DADOS TÉCNICOS

Proporção da mistura	38% de água	7,6 litros para cada saco de 20 kg
Faixa de variação	4% ±	Dependendo da aplicação
Tempo de aplicação	máximo 150 minutos	25 °C + - 3 graus
Número de demãos	2 a 4 demãos	Dependendo do substrato
Resistência e aderência	Atende a norma, aderência potencial acima de 0,5 Mpa.	NBR 13528/2005
Rendimento teórico	1,2 a 1,5 kg/m ² /mm de espessura	---
Consumo	Saco 20 kg - rende de 12 m ² a 17 m ²	Com 1 mm de espessura
Temperatura de aplicação	5 à 30 °C	Sempre umedecer a base
Secagem	*24 horas após a aplicação	---

IziMassa^{RT}® Reboco Técnico

Argamassa de revestimento mineral decorativa

PREPARO DO SUBSTRATO

O substrato para aplicação do IziMassa RT Reboco Técnico deve estar em conformidade com as normas NBR 13753, NBR 13754 e NBR 13755:

- Concreto (paredes de concreto) com mais de 28 dias de cura.
- Superfícies rebocadas com mais de 28 dias de cura.

A base para aplicação do IziMassa RT Reboco Técnico deve estar perfeitamente curada, limpa, sem partes soltas ou desagregadas e isenta de resíduos que possam prejudicar a aderência do produto.

O substrato deve estar sem tinta, sujeira, partículas soltas e isento de desmoldante.

Se houver fissura, deve ser tratada com **Trincas & Fissuras*** antes da aplicação do IziMassa Reboco Técnico.

O preparo do substrato é extremamente importante para evitar futuros danos na aplicação. Portanto, recomenda-se seguir as orientações.

Caso haja partículas soltas, recomenda-se a utilização do Adesivo A-750 da Aditive Sua Obra como aglutinador de partículas.

PREPARO DO PRODUTO

Utilize um balde limpo para a mistura, adicione a quantidade de água indicada de 7,6 litros para cada 20 kg de IziMassa RT Reboco Técnico (de 38% ± 4% para cada saco de IziMassa RT Reboco Técnico), em seguida adicione o produto (adicione primeiro a água, depois o produto).

Misture mecanicamente por no mínimo 3 minutos ou manualmente por no mínimo 5 minutos, até atingir uma mistura homogênea. Utilize um misturador de baixa rotação para obter uma mistura homogênea e pastosa sem presença de grumos.

Observação:

Depois de pronto não adicionar mais água: após repouso de 10 minutos, basta remisturar antes do uso.

Deve ser utilizado em no máximo 2 horas e 30 minutos após o início da mistura.

APLICAÇÃO

Antes de iniciar a aplicação do IziMassa RT Reboco Técnico, umedeça a superfície onde será aplicado, essa etapa é fundamental para garantir a velocidade de secagem do produto assim como contribuirá para garantir a aderência do IziMassa RT Reboco Técnico ao substrato.

Com auxílio de uma desempenadeira, aplicar o IziMassa RT Reboco Técnico na espessura desejada, dependendo do substrato, retire o excesso com a desempenadeira.

IziMassa^{RT}® Reboco Técnico

Argamassa de revestimento mineral decorativa

Com o IziMassa RT Reboco Técnico ainda fresco, aplique o acabamento desejado que poderá ser com rolo cabelo de anjo, chapisco, travertino ou raspado e alisado. Se houver necessidade repita o procedimento acima para as camadas subsequentes (não umedecer as camadas subsequentes) até o ponto de acabamento.

Observações:

Nunca utilize água além do recomendado. Use somente a quantidade de água indicada na ficha técnica.

OBSERVAÇÕES

Restrições de uso - Não utilizar em:

- Substratos com baixa resistência mecânica
- Locais com muitos pontos de impactos, atritos e abrasão
- Locais de armazenamento de água
- Superfícies com pinturas e texturas
- *Sobre o selante Trincas & Fissuras , para evitar alterações de tonalidade aplicar fundo preparador antes do IziMassa RT Reboco Técnico
- *Em dias chuvosos, mantenha a área aplicada devidamente coberta para impedir contato com a chuva nas primeiras 24 horas

SEGURANÇA

Evitar contato direto com a pele

Utilizar equipamento de proteção

Usar luvas de borracha

Usar óculos de segurança e máscara de pó

Se houver exposição à pele ou olhos, lave rapidamente com água

DESCARTE ECOLÓGICO

Contatar o órgão ambiental local, no caso de vazamento ou contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos. Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação ambiental vigente. Evitar que o produto atinja bueiros e cursos d'água.

FICHA TÉCNICA

IziMassa^{RT}® Reboco Técnico

Argamassa de revestimento mineral decorativa

PRECAUÇÕES

Evite contato direto com a pele, utilizar equipamentos de proteção, óculos, luvas de borracha e máscara contra pó. O IziMassa RT Reboco Técnico pode causar irritação, lesões na pele e olhos, se houver exposição lave rapidamente com água.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

Este produto atende as seguintes normas:

- NRB 13281
- NBR 13749
- NBR 7200
- NBR 13528
- NBR 13291-1 / 2023

ARMAZENAMENTO

Armazenar o produto em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas de no máximo 1,5m.

DADOS DA EMPRESA

Aditive Indústria e Comércio de Produtos para Construção Civil Ltda

CNPJ 31.774.395/0001-03

Endereço: Rua Vereador Octávio Nascimento Monteiro, 37

Bairro: Polo Industrial José Pires de Castro - Guaratinguetá/SP

CEP: 12522-150

Fone: (12) 3126-5566

Site: www.aditivesuaobra.com.br

Responsável Químico: Ricardo Alexandre de Moura / CRQ: 044120202